

ผลของความแข็งผิววัสดุปรับสถานะเนื้อเยื่อหลังจากการใส่สารสกัดน้ำมันหอมระเหยตะไคร้

ชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์¹ ไพฑูรย์ คาวสดีใส² กมลพันธ์ เนื่องศรี²

Received: May 14, 2019

Revised: August 23, 2019

Accepted: September 20, 2019

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อทดสอบความแข็งผิวและศึกษาลักษณะพื้นผิวของวัสดุปรับสถานะเนื้อเยื่อ หลังผสมวัสดุปรับสถานะเนื้อเยื่อร่วมกับน้ำมันหอมระเหยตะไคร้ความเข้มข้นต่างๆ

วัสดุและวิธีการ: เตรียมชิ้นตัวอย่างจากวัสดุเสริมฐานเพื่อปรับสถานะเนื้อเยื่ออีพ็อกซี่ โคคอมพอร์ท โดยผสมสารต้านจุลชีพน้ำมันหอมระเหยตะไคร้ความเข้มข้นต่างๆ ได้แก่ ร้อยละ 0.25, 0.5 และ 1.0 โดยปริมาตร (v/v) ในวัสดุปรับสถานะเนื้อเยื่อส่วนเหลวตามอัตราส่วนที่บริษัทกำหนด จากนั้นนำส่วนเหลวดังกล่าวผสมกับส่วนผงแล้วเทลงแบบหล่อ นำชิ้นตัวอย่างแช่ในน้ำกลั่นอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เมื่อเวลาผ่านไป 24 ชั่วโมง 7 วัน และ 14 วัน ทำการวัดค่าความแข็งผิววัสดุโดยใช้เครื่องวัดความแข็งผิวคูโรมิเตอร์แบบชอร์ดับเบิลโอเพื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม วิเคราะห์ผลโดยสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง สุ่มชิ้นตัวอย่างส่งกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด ที่กำลังขยาย 50 และ 100 เท่า เพื่อวิเคราะห์ลักษณะพื้นผิว

ผลการทดลอง: เมื่อผสมสารต้านจุลชีพน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้ร้อยละ 0.25 โดยปริมาตร ที่ระยะเวลา 24 ชั่วโมง 7 วัน และ 14 วัน พบว่าค่าความแข็งผิววัสดุปรับสถานะเนื้อเยื่อ ไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ แต่เมื่อผสมน้ำมันหอมระเหยตะไคร้เข้มข้นร้อยละ 0.5 หรือ 1.0 โดยปริมาตร ที่เวลา 24 ชั่วโมง 7 วัน และ 14 วัน พบว่าค่าความแข็งผิววัสดุปรับสถานะเนื้อเยื่อต่ำกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเวลาผ่านไปพบว่าความแข็งผิววัสดุทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีค่าสูงขึ้น นอกจากนี้ การเติมสารต้านจุลชีพน้ำมันหอมระเหยตะไคร้ส่งผลให้พื้นผิวขรุขระและเป็นรูพรุนน้อยกว่ากลุ่มควบคุม

สรุปผลการทดลอง: เมื่อผสมสารต้านจุลชีพน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้ความเข้มข้นร้อยละ 0.25 โดยปริมาตรเข้ากับวัสดุปรับสถานะเนื้อเยื่อ โคคอมพอร์ท พบว่าไม่เปลี่ยนแปลงค่าความแข็งผิววัสดุอย่างมีนัยสำคัญ แต่เมื่อผสมน้ำมันหอมระเหยตะไคร้ความเข้มข้นร้อยละ 0.5 และ 1.0 โดยปริมาตร จะส่งผลให้วัสดุมีค่าความแข็งผิวลดลงอย่างมีนัยสำคัญและมีลักษณะพื้นผิวขรุขระน้อยกว่ากลุ่มควบคุม

คำสำคัญ: วัสดุปรับสถานะเนื้อเยื่อ; ความแข็งผิว; ความขรุขระ

¹ นักศึกษาหลักสูตรวุฒิบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

² อาจารย์ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

บทนำ

การใช้วัสดุปรับสภาพเนื้อเยื่อ เป็นส่วนสำคัญของวิธีการรักษาโรคเนื้อเยื่ออักเสบเหตุฟันเทียม (denture stomatitis) เพื่อช่วยลดการบาดเจ็บเฉพาะที่อันนำไปสู่การอักเสบและติดเชื้อของเนื้อเยื่อ เนื้อเยื่ออักเสบเหตุฟันเทียม เป็นการติดเชื้อที่พบได้บ่อยในผู้ใช้ฟันเทียมถอดได้และเชื้อที่มักพบเป็นหลัก คือกลุ่มแคนดิดา (*Candida*) โดยเฉพาะแคนดิดา อัลบิแคนส์ (*Candida albicans*)¹ การป้องกันติดเชื้อราซ้ำในการรักษาโรคนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญ

วัสดุเสริมฐานฟันเทียมทำหน้าที่คั่นระหว่างเนื้อเยื่อที่ติดเชื้อมกับฐานฟันเทียม ซึ่งมีคุณสมบัติสำคัญคือ ความยืดหยุ่น ทำให้ส่งเสริมการฟื้นตัวของเนื้อเยื่อดี อย่างไรก็ตาม วัสดุสามารถเกิดการเสื่อมสภาพได้ง่ายและมีโอกาสเป็นแหล่งสะสมของเชื้อจุลินทรีย์² เนื่องจากผิววัสดุเกิดความขรุขระ เป็นแหล่งกักเก็บเชื้อจุลินทรีย์ เช่น ยีสต์และแบคทีเรีย ซึ่งสามารถอยู่ในรูพรุนของวัสดุ ส่งผลให้ลดอายุการใช้งานของวัสดุในช่องปาก ปัญหาการสะสมของเชื้อราในกลุ่มแคนดิดาในวัสดุปรับสภาพเนื้อเยื่อ จึงเป็นปัญหาที่มีความสำคัญ^{3,4}

ดังนั้น เพื่อส่งเสริมการรักษาเนื้อเยื่ออักเสบเหตุฟันเทียมให้ประสบความสำเร็จ จึงควรลดและป้องกันเชื้อสะสมบนผิววัสดุร่วมด้วย มีการศึกษาซึ่งเสนอแนะการใช้ยาปฏิชีวนะผสมในวัสดุ เพื่อยืดอายุการใช้งานในช่องปาก รวมถึงป้องกันปัญหาการแพร่กระจาย (proliferation) ของเชื้อจุลินทรีย์ สามารถให้

การรักษาได้อย่างต่อเนื่อง ช่วยลดความถี่ในการใช้ยา และลดการอาศัยความร่วมมือจากผู้ป่วย⁴

การศึกษาพบว่าเมื่อผสมยาปฏิชีวนะ (antimicrobial agents) ร่วมกับวัสดุปรับสภาพเนื้อเยื่อ มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเติบโตของเชื้อราแคนดิดา อัลบิแคนส์ ได้ดี แต่การใช้ยามาเชื้อราหลายตัวในกลุ่มโพลีอิน (polyenes) และเอโซล (azoles) ส่งผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์และพบอัตราการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น⁵ จึงควรพัฒนายาต้านเชื้อรา (antifungal agent) ที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อราและมีความปลอดภัย การใช้สารสกัดจากธรรมชาติเป็นทางเลือกที่สำคัญ มีการทดลองศึกษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ดังเช่น การศึกษาของ Catalán และคณะ⁶ ใช้น้ำมันหอมระเหยทรีทีออยล์ (tea tree oil หรือ *Melaleuca alternifolia*) ผสมกับวัสดุปรับสภาพเนื้อเยื่อยี่ห้อโคคอมฟอร์ท (Coe-Comfort) หรือ ฟิทต์ (Fitt conditioners) พบว่า มีประสิทธิภาพในการยับยั้งและฆ่าเชื้อรา แคนดิดา อัลบิแคนส์ ในห้องทดลอง ในทางคลินิกพบว่า สามารถให้ผลยับยั้งเชื้อราสูงกว่ากลุ่มผสมยานิสตาติน (nystatin) รวมถึงลดการอักเสบบริเวณเพดานปากใกล้เคียงกับกลุ่มผสมยานิสตาติน⁶ การศึกษาของ Amornvit และคณะ⁷ พบว่าน้ำมันหอมระเหยตะไคร้ (lemongrass essential oil) เมื่อผสมกับวัสดุปรับสภาพเนื้อเยื่อ โคคอมฟอร์ท มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราไม่แตกต่างกับการใช้นิสตาติน Petrovic และคณะ⁸ แนะนำให้ใช้สารสกัดหรือน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพร เพื่อรักษา

โรคเนื้อเยื่ออักเสบเหตุฟันเทียมและมีการติดเชื้อรา (candida-associated denture stomatitis) เนื่องจากให้ประสิทธิภาพที่ดี แต่การใส่สารผสมในวัสดุปรับสภาพเนื้อเยื่อ อาจส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติของวัสดุ โดยการศึกษาของ Schneid และคณะ⁴ พบว่ายาต้านเชื้อรา 4 ชนิด คือ คลอเฮกซิดีน (chlorhexidine) คลอไตรมาโซล (clotrimazole) ฟลูโคนาโซล (Fluconazole) และ นิสตาติน ที่ความเข้มข้นต่างๆ มีผลต่อค่าความแข็งผิวของวัสดุ ทำให้ค่าความแข็งผิววัสดุสูงขึ้นเมื่อใช้สารผสมความเข้มข้นสูงขึ้น และเมื่อใช้วัสดุเป็นระยะเวลาเวลานานขึ้น แต่ค่าอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้ทางคลินิก ในขณะที่ค่าเฉลี่ยความทนแรงดึง (mean tensile strength) พบว่ามีค่าสูงกว่ากลุ่มควบคุมเช่นกัน

ค่าความแข็งผิวเป็นพื้นฐานที่สำคัญของวัสดุปรับสภาพเนื้อเยื่อ ซึ่งมีผลต่อการใช้งานทางคลินิก แสดงถึงค่ามอดูลัสของสภาพยืดหยุ่น (elastic modulus) ของวัสดุปรับสภาพเนื้อเยื่อ ซึ่งมีลักษณะเป็นยาง (rubbery materials) หากพบว่าวัสดุมีค่าความแข็งผิวสูงขึ้น อาจส่งผลให้ขาดคุณสมบัติสำคัญสำหรับการใช้งานปรับสภาพเนื้อเยื่อในช่องปาก⁹

ตะไคร้ (lemongrass) หรือ *Cymbopogon citrates* เป็นพืชตระกูลหญ้า มีองค์ประกอบของน้ำมันหอมระเหย (essential oil) ร้อยละ 1-2¹⁰ ซึ่งประกอบด้วย สารประกอบโมโนเทอร์พีน (monoterpene compounds) ซิตราล (citral) เป็นองค์ประกอบหลักและมีสารอื่นอีกหลายชนิด เช่น ไมร์ซีน (myrcene) เจอรานิออล (geraniol) เจอรานิล

อะซีเตท (geranyl acetate)¹¹ เป็นต้น ตะไคร้เป็นพืชสมุนไพร พบทั่วไปในประเทศไทย นิยมสกัดน้ำมันหอมระเหยจากใบเพื่อผลิตเป็นน้ำหอม รวมถึงเป็นส่วนประกอบในเครื่องสำอางค์ เป็นต้น น้ำมันหอมระเหยตะไคร้ประกอบด้วยสารสำคัญที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรีย ได้แก่ เจอรานิออล และ เนรอล (Nerol) ในปริมาณที่แตกต่างกันตั้งแต่ร้อยละ 40.7-75.4^{12,13} สารซิทรัลและน้ำมันหอมระเหยตะไคร้ต่างมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อรา จากการศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราดของ Khan และคณะ¹⁴ พบว่าน้ำมันหอมระเหยตะไคร้ออกฤทธิ์รบกวนความสมบูรณ์รูป (integrity) ของเยื่อหุ้มเซลล์ที่อยู่ภายในไบโอฟิล์มของเชื้อรา แคนดิดา อัลบิแคนส์ ทำให้สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา มีการศึกษาพบว่าเมื่อใช้ความเข้มข้นของสารอย่างน้อยร้อยละ 0.25 โดยปริมาตร (v/v) ผสมกับวัสดุปรับสภาพเนื้อเยื่อชนิดโคมพอร์ท สามารถยับยั้งเชื้อราได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับนิสตาติน⁷ การศึกษาที่ผ่านมาพบว่า การเติมสารผสมอาจส่งผลข้างเคียงต่อคุณสมบัติของวัสดุปรับสภาพเนื้อเยื่อ¹⁵ แต่ข้อมูลผลข้างเคียงต่อค่าความแข็งผิววัสดุและลักษณะพื้นผิวของวัสดุจากการเติมน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้ยังไม่เพียงพอ จึงเป็นที่มาของการศึกษาเพื่อให้สามารถใช้งานวัสดุอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

วัสดุและวิธีการทดลอง

เตรียมชิ้นตัวอย่างจากวัสดุปรับสภาพเนื้อเยื่อ ยี่ห้อ โคคอมฟอร์ท (Coe comfort; GC America Inc., USA) จำนวน 120 ชิ้น แบ่งเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 30 ชิ้น ประกอบด้วยกลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม กลุ่มทดลอง 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้เข้มข้นร้อยละ 0.25 0.5 และ 1.0 โดยปริมาตร (v/v) ตามลำดับ

กลุ่มควบคุม เตรียมวัสดุปรับสภาพเนื้อเยื่อ ยี่ห้อ โคคอมฟอร์ท ส่วนผง 6 กรัม ผสมกับส่วนเหลว 5 มิลลิลิตร เป็นระยะเวลา 30 วินาที ขึ้นรูปบนแผ่นอะคริลิกด้วยเบ้าโลหะไร้สนิมรูปทรงกระบอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มิลลิเมตร สูง 6 มิลลิเมตร (ASTM 2240) ที่ระยะเวลาวัสดุแข็งตัว (plasticizing time) 7 นาที ตามคำแนะนำของบริษัท กลุ่มทดลอง เดิมสารต้านจุลชีพจากน้ำมันหอมระเหยตะไคร้ ผสมกับส่วนเหลวของวัสดุปรับสภาพเนื้อเยื่อชนิด โคคอมฟอร์ท ได้ความเข้มข้นร้อยละ 0.25, 0.5 และ 0.1 โดยปริมาตร จากนั้นนำส่วนผงและส่วนเหลวผสมให้เข้ากัน เช่นเดียวกับกลุ่มควบคุม นำชิ้นตัวอย่างทั้งหมดแช่ในกลิ่นอุนทงูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง 7 วัน และ 14 วัน ตามลำดับ

เมื่อครบระยะเวลา นำชิ้นตัวอย่างจำนวน 10 ชิ้น บันทึกค่าความแข็งผิวด้วยเครื่องวัดความแข็งผิวคูโรมิเตอร์ แบบชอร์คัมบีลโอ (GS-745G; TECLOCK., Japan) ตามมาตรฐาน ASTM Designation: D 2240-02b (2015)¹⁶ วัดด้วยแรงกด 400 กรัม ขนานกับระนาบผิวหน้าของวัสดุ บันทึกค่าความแข็งผิวของชิ้น

ตัวอย่าง ชั้นละ 5 ตำแหน่ง (จุดกึ่งกลาง 1 จุด และจุดห่างจากจุดกึ่งกลาง 5 มม. จำนวน 4 จุด) สุ่มชิ้นตัวอย่างแต่ละกลุ่มวิเคราะห์ลักษณะพื้นผิว ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด รุ่นควอนต้าสี่ร้อย (SEM; Quanta 400; FEI Ltd., Japan) ที่กำลังขยาย 50 และ 100 เท่า

วิเคราะห์ผลค่าความแข็งผิววัสดุ ด้วยสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง (Two-way ANOVA) ร่วมกับวิธีของตุกี (Tukey's HSD test) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ($\alpha \leq 0.05$) และใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistic) เพื่อวิเคราะห์ลักษณะพื้นผิวของวัสดุ

ผลการทดลอง

ผลการทดลองดังแสดง ตารางที่ 1 และรูปภาพที่ 1 เมื่อผสมสารต้านจุลชีพน้ำมันหอมระเหยตะไคร้ ร้อยละ 0.25 โดยปริมาตร พบว่าค่าความแข็งผิววัสดุไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ ($p < 0.05$) ทุกช่วงเวลา เมื่อเพิ่มความเข้มข้นน้ำมันหอมระเหยตะไคร้เป็นร้อยละ 0.5 โดยปริมาตร หรือร้อยละ 1.0 โดยปริมาตร พบว่าค่าความแข็งผิววัสดุต่ำกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ ($p < 0.05$) ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ค่าความแข็งผิววัสดุกลุ่มความเข้มข้นน้ำมันหอมระเหยตะไคร้ร้อยละ 0.5 โดยปริมาตร ไม่แตกต่างกับกลุ่มความเข้มข้นน้ำมันหอมระเหยตะไคร้ร้อยละ 1.0 โดยปริมาตร ในทุกช่วงเวลา

เมื่อพิจารณาระยะเวลาการแช่ชิ้นตัวอย่างในน้ำกลั่น พบว่ากลุ่มควบคุมและกลุ่มเดิมสารต้านจุลชีพ

น้ำมันหอมระเหยตะไคร้ทุกความเข้มข้น มีค่าความแข็งผิววัสดุเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ($p < 0.05$) เมื่อเวลาผ่านไป 7 วัน และ 14 วัน

จากการสุ่มขึ้นตัวอย่าง เพื่อวิเคราะห์ลักษณะพื้นผิวกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง พบว่ากลุ่มเติมสารต้านจุลชีพน้ำมันหอมระเหยตะไคร้ความเข้มข้นร้อยละ 0.25 โดยปริมาตร มีลักษณะพื้นผิวไม่แตกต่างอย่างชัดเจนกับกลุ่มควบคุมทุกช่วงเวลา ส่วนกลุ่มน้ำมันหอมระเหยตะไคร้ความเข้มข้นร้อยละ 0.5 โดย

ปริมาตร แช่น้ำกลั่นนาน 24 ชั่วโมง เมื่อส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราดที่กำลังขยาย 50 เท่า (ตารางที่ 2) และ 100 เท่า (ตารางที่ 3) พบว่ามีลักษณะพื้นผิวขรุขระน้อยกว่ากลุ่มควบคุมเล็กน้อย และเมื่อแช่น้ำกลั่นนานขึ้น เป็นระยะเวลา 7 วัน และ 14 วัน พบว่า ทั้งสองกลุ่มมีพื้นผิวขรุขระและเป็นรูพรุนมากขึ้นเช่นเดียวกัน ซึ่งผลการวิเคราะห์ มีลักษณะเช่นเดียวกับกลุ่มน้ำมันหอมระเหยตะไคร้ความเข้มข้นร้อยละ 1.0 โดยปริมาตร


ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าความแข็งผิว(ชอร์ ดับเบิล โอ)ของวัสดุปรับสภาพเนื้อเยื่อ โคคอมฟอร์ท ที่ความเข้มข้นน้ำมันหอมระเหยตะไคร้ต่างๆและระยะเวลาต่างๆ

Table 1 Mean values for Shore OO hardness of tissue conditioner(Coe-comfort) according to different lemongrass oil concentrations & times.

Time	Concentration (%v/v)	0		0.25		0.5		1.0	
		Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD
24 hours		44.64 ^{Aa}	2.86	47.48 ^{Aa}	1.47	42.26 ^{Ab}	2.41	44.10 ^{Ab}	3.80
7 days		50.06 ^{Ba}	2.88	49.06 ^{Ba}	1.63	48.00 ^{Bb}	2.08	48.62 ^{Bb}	1.31
14 days		53.88 ^{Ca}	3.02	53.20 ^{Ca}	1.50	52.12 ^{Cb}	1.66	49.46 ^{Cb}	1.79

หมายเหตุ: ตัวอักษร “A,B,C” แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.95 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างระยะเวลา

ตัวอักษร “a,b,c” แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.95 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างความเข้มข้น




รูปภาพที่ 1 แสดงค่าความแข็งผิวของโคคอมฟอร์ท ที่ระยะเวลาต่างๆ

Fig. 1 Shore OO hardness changes of tissue conditioner(Coe-comfort) from 1 day to 14 days with different lemongrass essential oil concentrations.

ตารางที่ 2 แสดงลักษณะพื้นผิววัสดุปรับสภาพเนื้อเยื่อโคคอมฟอร์ทกลุ่มควบคุมและกลุ่มผสมสารต้านจุลชีพน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้ความเข้มข้นร้อยละ 0.5 โดยปริมาตร ที่กำลังขยาย 50x ที่ระยะเวลา 24 ชั่วโมง 7 วัน และ 14 วัน



Table 2 Representative topographic scanning electron micrographs (magnification $\times 50$) of control and tissue conditioner incorporated with Lemongrass essential oil 0.5%(v/v).


Time	Control	Lemongrass oil 0.5% (v/v)
24 hours		



ตารางที่ 3 แสดงลักษณะพื้นผิววัสดุปรับสภาพเนื้อเยื่อโคมฟอรัทกลุ่มควบคุมและกลุ่มผสมสารต้านจุลชีพน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้ความเข้มข้นร้อยละ 0.5 โดยปริมาตร ที่กำลังขยาย 100x ที่ระยะเวลา 24 ชั่วโมง 7 วัน และ 14 วัน

Table 3 Representative topographic scanning electron micrographs (magnification $\times 100$) of control and tissue conditioner incorporated with Lemongrass essential oil 0.5% (v/v).

Time	Control	Lemongrass oil 0.5% (v/v)
24 hours	 <p>mag 100 x WD 9.7 mm HFW 1.28 mm spot 3.0 HV 20.00 kV det LFD 500 μm PSU-3241</p>	 <p>mag 100 x WD 10.3 mm HFW 1.28 mm spot 3.0 HV 20.00 kV det LFD 500 μm PSU-3246</p>



บทวิจารณ์

การศึกษาของ Amornvit และคณะ⁷ พบว่าการเติมน้ำมันหอมระเหยตะไคร้ ความเข้มข้นอย่างน้อยร้อยละ 0.25 โดยปริมาตร ในวัสดุปรับสภาพเนื้อเยื่อสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา แคนดิดา อัลบิแคนส์ ทางผู้วิจัยสนใจศึกษาถึงผลต่อคุณสมบัติของวัสดุ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานจริงในทางคลินิก

จากการทดลอง เมื่อเติมน้ำมันหอมระเหยตะไคร้ความเข้มข้นร้อยละ 0.25 โดยปริมาตร เทียบกับกลุ่มควบคุมซึ่งไม่เติมสาร พบว่าความแข็งผิวของวัสดุไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p>0.05$) เมื่อเปรียบเทียบกลุ่มความเข้มข้นน้ำมันหอมระเหยตะไคร้ร้อยละ 0.5 และร้อยละ 0.1 โดยปริมาตร กับ

กลุ่มควบคุม พบว่าค่าความแข็งผิววัสดุมีค่าลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p<0.05$) โดยไม่พบความแตกต่างของค่าความแข็งผิววัสดุระหว่างกลุ่มน้ำมันหอมระเหยตะไคร้เข้มข้นร้อยละ 0.5 โดยปริมาตร กับร้อยละ 1.0 โดยปริมาตร ผลการศึกษาที่ได้ มีความแตกต่างจากการศึกษาก่อนหน้า เช่น การศึกษาของ Bertolini และคณะ¹⁷ พบว่า การผสมสารต้านจุลชีพคลอเฮกซิดีน ไดอะเซเตต (chlorhexidine diacetate) ความเข้มข้นต่างๆในวัสดุปรับสภาพเนื้อเยื่อ ส่งผลต่อค่าความแข็งผิววัสดุสูงกว่ากลุ่มควบคุม ช่วงเวลาเริ่มต้นและที่ระยะเวลา 7 วัน การศึกษาของ Schneid และคณะ⁴ พบว่าการเติมสารคลอเฮกซิดีน คลอไตรมาโซล ฟลูโคนาโซลและนิสตาติน ที่ความเข้มข้นสูงขึ้น

ส่งผลต่อค่าความแข็งผิวของวัสดุสูงขึ้น การศึกษาของ Jadhav และคณะ¹⁸ พบว่าการเติมฟลูโคนาโซล ไมโครโคนาโซล (microconazole) และสะเดาอินเดีย (neem) ทำให้ค่าความแข็งผิววัสดุปรับสภาพเนื้อเยื่อสูงกว่ากลุ่มควบคุม การศึกษาของ Urban และคณะ¹⁹ พบว่าการเติมสารต้านจุลชีพ ไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าความแข็งผิววัสดุเทียบกับกลุ่มควบคุมในช่วงเวลาเริ่มต้น จึงเป็นไปได้ว่า การเปลี่ยนแปลงของค่าความแข็งผิววัสดุ ขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ชนิดของสารต้านจุลชีพ ชนิดวัสดุปรับสภาพเนื้อเยื่อ^{20,21} ปริมาณความเข้มข้นของสารต้านจุลชีพและรูปแบบของสารต้านจุลชีพ เป็นต้น

จากการทดลอง เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของน้ำมันหอมระเหยตะไคร้ ซึ่งมีรูปแบบสารเป็นของเหลว ส่งผลลดค่าความแข็งผิววัสดุ แตกต่างจากการศึกษาของ Urban และคณะ¹⁵ ซึ่งผสมสารต้านจุลชีพนิสตาตินหรือคลอเฮกซิดีน มีรูปแบบของเหลวเช่นเดียวกัน กลับมีผลต่อค่าความแข็งผิววัสดุปรับสภาพเนื้อเยื่อที่สูงขึ้น ผลการศึกษาที่แตกต่างกัน อาจเกิดจากการเติมน้ำมันหอมระเหยตะไคร้ในแมทริกซ์พอลิเมอร์ ส่งผลรบกวนโครงสร้างวัสดุพอลิเมอร์หลังเกิดปฏิกิริยาการก่อตัวสมบูรณ์ เป็นสาเหตุให้วัสดุมีค่าความแข็งผิวต่ำลง อีกทั้งคุณสมบัติการละลายของน้ำของน้ำมันหอมระเหยตะไคร้เกิดได้ต่ำ เนื่องจากเป็นสารที่มีมวลโมเลกุลสูง (777.228 กรัม/โมล) เมื่อเปรียบเทียบกับสารต้านจุลชีพตัวอื่น เช่น คีโตโคนาโซล (531.44 กรัม/โมล), คลอเฮกซิดีน (625.56 กรัม/โมล) เป็นต้น ซึ่งสารที่มีมวลโมเลกุลต่ำสามารถ

ละลายออกจากวัสดุได้ดีกว่า²² นอกจากนี้การใช้ไขมันหอมระเหยตะไคร้ ทำให้ได้รับผลจากชั้นไขมัน (lipid layer)²³ ซึ่งลดการดูดซึมน้ำเข้าวัสดุ ทำให้วัสดุมีความแข็งผิวลดลง จึงได้ผลแตกต่างจากการศึกษาก่อนหน้า ซึ่งใช้สารผสมนิสตาตินและคลอเฮกซิดีน^{19,24,25} ทำให้วัสดุปรับสภาพเนื้อเยื่อมีการดูดซึมน้ำเพิ่มขึ้นและได้ค่าความแข็งผิววัสดุสูงขึ้น นอกจากนี้สารต้านจุลชีพรูปแบบของเหลว ช่วยลดข้อดีของการใช้สารแบบผง ซึ่งมีโอกาสทำหน้าที่คล้ายสารตัวเติม (filler) และมีโอกาสถูกรบกวนจากปัจจัยการกระจายของตัวยา²⁶ อันส่งผลให้ค่าความแข็งผิววัสดุสูงขึ้นได้⁴

เมื่อเปรียบเทียบเวลาที่ผ่านไปกับค่าความแข็งผิววัสดุปรับสภาพเนื้อเยื่อในแต่ละกลุ่ม พบว่า กลุ่มควบคุมและกลุ่มความเข้มข้นของน้ำมันหอมระเหยตะไคร้ทุกกลุ่ม มีค่าความแข็งผิววัสดุสูงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของพลาสติกไซเซอร์ (plasticizers) ซึ่งทำหน้าที่ลดอุณหภูมิสภาพแก้ว (glass transition temperature) ของโพลิเมอร์และคงความนิ่มของวัสดุปรับสภาพเนื้อเยื่อ²⁵ โดยการศึกษาครั้งนี้ วัสดุปรับสภาพเนื้อเยื่อโคคอมพอร์ท ส่วนเหลวจะมีองค์ประกอบของเบนซิลเบนโซเอต และ พลาสติกไซเซอร์ เช่น เอทิลแอลกอฮอล์ (ethyl alcohol) และ ไดบิวทิลทาเลต (dibutyl phthalate) ซึ่งมีมวลโมเลกุลต่ำ ทำให้สามารถปลดปล่อยออกจากวัสดุสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกได้ง่าย ส่งผลให้ใช้งานในช่องปากได้ระยะเวลาสั้น เนื่องจากวัสดุจะมีค่าความแข็งผิวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

เมื่อพิจารณาลักษณะพื้นผิววัสดุปรับสภาพเนื้อเยื่อ ด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิดส่องกราด (SEM) พบลักษณะพื้นผิวพรุนเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ทั้งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง เนื่องจากวัสดุปรับสภาพเนื้อเยื่อที่ถูกใช้งาน จะมีการปลดปล่อยแอลกอฮอล์และพลาสติกไซเซอร์ในน้ำ ทำให้วัสดุเกิดการเสื่อมสภาพและมีผิวขรุขระ²⁷ เช่นเดียวกับการศึกษาของ Urban และคณะ²⁸ และการศึกษาของ Addy²⁹ ซึ่งเดิมสารต้านจุลชีพในวัสดุ จะมีการกระจายของยาในเนื้อเมทริกซ์โพลีเมอร์ และมีการปล่อยยาจากตัววัสดุเมื่อเวลาผ่านไป ถึงแม้จะเป็นปริมาณที่ละน้อย แต่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเป็นรูพรุนในเนื้อวัสดุได้จากลักษณะพื้นผิววัสดุเมื่อผ่านไป 14 วัน มีการปลดปล่อยของค์ประกอบเหล่านี้ ร่วมกับการดูดซึมอนุภาคของน้ำเข้าสู่ตัววัสดุและสูญเสียพื้นผิววัสดุที่ดี การยึดติดจากเชื้อจุลชีพเกิดเพิ่มขึ้น นำไปสู่การสะสมเชื้อและก่อให้เกิดพยาธิสภาพต่อไป³⁰ ทั้งนี้ในกลุ่มทดลองที่เติมน้ำมันหอมระเหยตะไคร้ความเข้มข้นร้อยละ 0.5 โดยปริมาตร และ 1.0 โดยปริมาตร พบว่าลักษณะพื้นผิวจะมีความเรียบกว่ากลุ่มควบคุมเล็กน้อย เนื่องจากมีส่วนของน้ำมันหอมระเหยตะไคร้บริเวณผิววัสดุ การปลดปล่อยสารจากวัสดุ ขึ้นกับคุณสมบัติในการละลายของสาร สารที่มีคุณสมบัติการละลายสูง จะสามารถปลดปล่อยจากเมทริกซ์โพลีเมอร์ได้ง่าย ส่งผลให้วัสดุมีความพรุนและมีพื้นผิวขรุขระ³¹ แต่การศึกษานี้ สารที่ใช้เป็นน้ำมันหอมระเหยตะไคร้ ซึ่งมีมวลโมเลกุลสูง จึงมีคุณสมบัติการละลายต่ำ จึงพบ

ลักษณะพื้นผิวที่เรียกว่ากลุ่มควบคุมสอดคล้องกับการศึกษาของ Muttagi และ Subramanya³²

อย่างไรก็ตาม การใช้งานวัสดุปรับสภาพเนื้อเยื่อในทางคลินิก อาจมีปัจจัยจากสิ่งอื่นในช่องปาก อาทิเช่น น้ำลาย เชื้อจุลชีพ อุณหภูมิ การสึกจากการใช้งานและความหนาของวัสดุ เป็นต้น อาจส่งผลต่อคุณสมบัติของวัสดุปรับสภาพเนื้อเยื่อเมื่อใช้งานจริง และให้ผลแตกต่างจากในห้องปฏิบัติการได้ ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติม ถึงผลการใช้งานทางคลินิกต่อไป

สรุป

ภายใต้ข้อจำกัดของการศึกษานี้ สามารถสรุปได้ว่า เมื่อผสมน้ำมันหอมระเหยตะไคร้ความเข้มข้นร้อยละ 0.25 โดยปริมาตร ไม่ส่งผลต่อค่าความแข็งผิวของวัสดุปรับสภาพเนื้อเยื่อโคคอมฟอร์ทที่ระยะเวลา 24 ชั่วโมง 7 วัน และ 14 วัน แต่เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของน้ำมันหอมระเหยตะไคร้เป็น ร้อยละ 0.5 โดยปริมาตร และ 1.0 โดยปริมาตร ส่งผลให้ค่าความแข็งผิววัสดุปรับสภาพเนื้อเยื่อโคคอมฟอร์ทต่ำกว่ากลุ่มควบคุม ที่ระยะเวลา 24 ชั่วโมง 7 วัน และ 14 วัน อีกทั้งการเติมน้ำมันหอมระเหยตะไคร้ความเข้มข้นร้อยละ 0.5 โดยปริมาตร และร้อยละ 0.1 โดยปริมาตร ทำให้วัสดุปรับสภาพเนื้อเยื่อโคคอมฟอร์ทมีลักษณะพื้นผิวขรุขระเป็นรูพรุนน้อยกว่ากลุ่มควบคุม

กิตติกรรมประกาศ

นายบารมี ชาญชฎานนท์ นักวิทยาศาสตร์
ผู้สนับสนุนการใช้เครื่องมือวิจัยของห้องปฏิบัติการ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เอกสารอ้างอิง

1. Zomorodian K, Haghghi NN, Rajaei N. Assessment of Candida species colonization and denture-related stomatitis in complete denture wearers. *Med Mycol* 2011;49:208-11.
2. Farrell DJ. Tissue conditioning and tissue conditioners. *Dent Clin North Am*. 1975;19:255-68.
3. Bulad K, Taylor RL, Verran J, McCord J. Colonization and penetration of denture soft lining materials by *Candida albicans*. *Dental Materials*. 2004;20:167-75.
4. Schneid TR. An in vitro analysis of a sustained release system for the treatment of denture stomatitis. *Spec Care Dentist*. 1992;12:245-50.
5. Ghannoum MA, Rice LB. Antifungal agents: mode of action, mechanisms of resistance, and correlation of these mechanisms with bacterial resistance. *Clin Microbiol Rev*. 1999;12:501-17.
6. Catalán A, Pacheco JG, Martínez A, Mondaca MA. In vitro and in vivo activity of *Melaleuca alternifolia* mixed with tissue conditioner on *Candida albicans*. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod*. 2008;105:327-32.
7. Amornvit P, Choonharuangdej S, Srithavaj T. Lemongrass-Incorporated tissue conditioner against *Candida albicans* culture. *J Clin Diagn Res*. 2014;8:50-2.
8. Petrović M, Kostić M, Krunic N, Igić M, Pešić Z, Otašević S. Therapeutic alternatives of natural compounds in treatment of candida-associated denture stomatitis. *Acta medica medianae*. 2014;53:73-80.
9. Waters MG, Jagger RG: Mechanical properties of an experimental denture soft lining material. *J Dent* 1999;27:197-202.
10. Carlson L, Machado R, Spricigo C, Pereira L, Bolzan A. Extraction of lemongrass essential oil with dense carbon dioxide. *J Supercrit Fluids*. 2001;21:33-9.
11. Cristiane de Bona da S, Sílvia S. G, Vanessa W, Elfrides E.S. S. Antifungal activity of the lemongrass oil and citral against *Candida* spp. *Brazilian Journal of Infectious Diseases*. 2008;12:63-6.
12. Barbosa LCA, Pereira UA, Martinazzo AP, MalthaCRA, Teixeira RR, de Castro Melo E. Evaluation of the chemical composition of Brazilian commercial *Cymbopogon citratus* (D.C.) Stapf samples. *Molecules* 2008;13:1864-74.
13. Tyagi AK, Malik A. Liquid and vapour-phase antifungal activities of selected essential oils against *Candida albicans*: microscopic observations and chemical characterization of *Cymbopogon citratus*. *BMC Complement Altern Med* 2010;10:65.
14. Khan MSA and Ahmad I. Biofilm inhibition by *Cymbopogon citratus* and *Syzygium aromaticum* essential oils in the strains of *Candida albicans*. *J Ethnopharmacol* 2012;140:416-23.
15. Iqbal Z, Zafar MS. Role of antifungal medicaments added to tissue conditioners: A systematic review. *J Prosthodont Res*. 2016;60:231-9.
16. ASTM International. ASTM Destination: D 2240-02b Standard Test Methods for Rubber Property-Durometer Hardness. West Conshohocken, PA. 2015.
17. Bertolini MM, Portela MB, Curvelo JA, Soares RM, Lourenço EJ, Telles DM. Resins-based denture soft lining materials modified by chlorhexidine salt incorporation: an in vitro analysis of antifungal activity, drug release and hardness. *Dent Mater*. 2014;30:793-8.
18. Jadhav V, Shetty M M, Kalavathy N, Kumar R. Effect of 3 types of antifungal agents on hardness of 2 different

- commercially available tissue conditioners: An in-vitro study. SRM J Res Dent Sci 2013;4:150-3.
19. Urban VM, Lima TF, Bueno MG, Giannini M, Arioli Filho JN, de Almeida AL, Neppelenbroek KH. Effect of the addition of antimicrobial agents on Shore A hardness and roughness of soft lining materials. J Prosthodont. 2015;24:207-14.
 20. Braden M: Tissue conditioners. I. Composition and structure. J Dent Res 1970;49:145-8.
 21. Jones DW, Sutow EJ, Hall GC, et al: Dental soft polymers: plasticizer composite and leachability. Dent Mater 1988;4:1-7.
 22. Brook IM, van Noort R. Drug release from acrylic polymers via channels and cracks: in vitro studies with hydrocortisone. Biomaterials 1985;6:281-5.
 23. Lima JF, Maciel JG, Arrais CA, Porto VC, Urban VM, Neppelenbroek KH. Effect of incorporating antifungals on the water sorption and solubility of interim resilient liners for denture base relining. J Prosthet Dent. 2016;115:611-6.
 24. Addy M, Handley R: The effects of the incorporation of chlorhexidine acetate on some physical properties of polymerized and plasticized acrylics. J Oral Rehabil 1981;8:155-63.
 25. Graham BS, Jones DW, Sutow EJ. An in vivo and in vitro study of the loss of plasticizer from soft polymer-gel materials. J Dent Res. 1991;70:870-3.
 26. Urban VM, Seo RS, Giannini M, et al: Superficial distribution and identification of antifungal/antimicrobial agents on a modified tissue conditioner by SEM-EDS microanalysis: a preliminary study. J Prosthodont 2009;18:603-10.
 27. Singh K, Chand P, Singh BP, et al: Study of the effect of surface treatment on the long term effectiveness of tissue conditioner. J Oral Sci 2010;52:261-5.
 28. Urban VM, de Souza RF, Arrais CA, et al: Effect of the association of nystatin with a tissue conditioner on its ultimate tensile strength. J Prosthodont 2006;15:295-9.
 29. Addy M. In vitro studies into the use of denture base and softliner materials as carriers for drugs in the mouth. J Oral Rehabil 1981;8:131-42.
 30. Taylor RL, Bulad K, Verran J, et al: Colonization and deterioration of soft denture lining materials in vivo. Eur J Prosthodont Restor Dent. 2008;16:50-5.
 31. Addy M, Thaw M: In vitro studies into the release of chlorhexidine acetate, prednisolone sodium phosphate, and prednisolone alcohol from cold cure denture base acrylic. J Biomed Mater Res 1982;16:145-57.
 32. Muttagi S, Subramanya JK. Effect of incorporating seed oils on the antifungal property, surface roughness, wettability, weight change, and glucose sorption of a soft liner. J Prosthet Dent. 2016;117:178-85.

ผู้รับผิดชอบบทความ

ทพญ. ชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์

นักศึกษาคณะทันตกรรมปริศนศาสตร์ สาขาทันตกรรมประดิษฐ์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์: +66-(0)7428-7660

อีเมลล์: mimi_aiko@hotmail.com

Effect of lemongrass essential oil incorporation on hardness of tissue conditioner

Chaemas Chaiviriyawong¹ Paitoon Daosodsai² Kamonphan Nuangsr²

Abstract

Purpose: This study evaluated the effect of the incorporation of the lemongrass essential oil concentrations on the hardness, roughness of a tissue conditioner material.

Methods: The test groups comprised specimens (diameter 30 × 6 mm.) of tissue conditioner (Coe-comfort) without (control) or with incorporation of lemongrass essential oil (0.25%, 0.5% and 1.0% by volume). Hardness (Shore OO) and surface roughness (SEM) were evaluated after immersion of specimens (n = 10) in distilled water at 37°C for 24 hours, 7 days and 14 days. Data were analyzed by 2-way ANOVA/Tukey's test ($\alpha = 0.05$).

Results: After 24 hours, 7 days and 14 days, Hardness of tissue conditioner was decreased ($p < 0.05$) for the modified specimens of lemongrass essential oil 0.5% and 1.0% by volume. All groups increase of hardness with time. Addition of drug decreased the tissue conditioner (Coe-comfort) roughness and porosity.

Summary: Decrease of hardness with 0.5% and 1.0% lemongrass essential oil modified groups compared to controls were observed. The addition of lemongrass essential oil reduced surface roughness.

Keywords: Tissue conditioner; Hardness; Surface roughness.

¹Student in residency in prosthodontic program, Department of Prosthetic Dentistry, Faculty of Dentistry, Prince of Songkla University, Hatyai, Songkhla, 90112

²Lecturer Department of Prosthetic Dentistry, Faculty of Dentistry, Prince of Songkla University, Hatyai, Songkhla, 90112