

วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันชนิดเรซินที่ผลิตในประเทศไทย

ชวกฤษ ภาพรชนวัต* สุกัญญา เขียววิวัฒน์**

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนคุณสมบัติของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจากสมาคมทันตแพทย์ของสหรัฐอเมริกาและองค์การมาตรฐานสากลระหว่างประเทศ รวมถึงคุณสมบัติอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในสมาคมทันตแพทย์ของสหรัฐอเมริกาและองค์การมาตรฐานสากลระหว่างประเทศซึ่งเปรียบเทียบกับวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันที่นำเข้าจากต่างประเทศ โดยวิธีการรวบรวมเอกสารวิชาการทางทันตแพทยศาสตร์ในประเทศไทยที่มีการศึกษาคุณสมบัติอื่น ๆ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โทรมิกแลเวรสารของคณะทันตแพทยศาสตร์ในประเทศไทยพบว่าบทความวิจัยส่วนมากได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทันตแพทยศาสตร์ของทันตแพทยสมาคมและวารสารทันตแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยศึกษาในช่วง 2534-2558 พบการศึกษาเรื่องวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันที่ผลิตในประเทศไทยในปี 2542 วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันที่ประเทศไทยผลิตใช้มีอยู่ 2 ชนิดได้แก่ เดีนัทการ์ดและพีวีแควร์ ซึ่งมีคุณสมบัติส่วนใหญ่ใกล้เคียงกับมาตรฐานสมาคมทันตแพทย์ของสหรัฐอเมริกาและองค์การมาตรฐานสากลระหว่างประเทศ ส่วนคุณสมบัติอื่น ๆ ที่มีการทดสอบเปรียบเทียบกับวัสดุนำเข้านั้น ไม่แตกต่างกัน

คำสำคัญ วัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน ประเทศไทย คุณสมบัติ เดีนัทการ์ด® พีวีแควร์®

*โรงพยาบาลบางปะอิน อ บางปะอิน จ พระนครศรีอยุธยา 13160

**ภาควิชาทันตกรรมป้องกันและสถานวิจัยโรคที่พบบ่อยในช่องปากและวิทยาการระบาด คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ หาดใหญ่ จ สงขลา 90110

บทนำ

จากการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพระดับประเทศ ครั้งที่ 7 (สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย 2555)¹ พบว่าร้อยละของผู้เป็นโรคฟันผุในกลุ่มอายุ 5 ปี และ 12 ปี มีค่าเท่ากับ 78.5 และ 52.3 ตามลำดับ การมีส่วนร่วมใหญ่พบที่ด้านบดเคี้ยวของฟันกรามบริเวณหลุมร่องฟัน การเคลือบหลุมร่องฟันเป็นมาตรการที่ได้รับการแนะนำและพบว่าได้ผลดีในการป้องกันฟันผุด้านบดเคี้ยว (Feigal et al., 2002)² โดยวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันทำให้หลุมร่องฟันตื้นขึ้นลดการสะสมของเชื้อสเตรปโตค็อกคัสมิวแทนส์ (Streptococcus mutants) และเป็นสิ่งขวางกั้นฟันกับกรดที่ทำอันตรายต่อฟันได้ (Mass et al. 1999)³ ในประเทศไทยมีการดำเนินโครงการเคลือบหลุมร่องฟันตั้งแต่ปี 2539 โดยใช้วัสดุนำเข้าจากต่างประเทศ⁴ จากการศึกษาต้นทุนการเคลือบหลุมร่องฟันต่อหนึ่งรายพบว่าต้นทุนค่าวัสดุมีค่าร้อยละ 15-21 ของต้นทุนทางตรงทั้งหมด⁵ ดังนั้นการพัฒนาวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันขึ้นใช้เองภายในประเทศจึงเป็นมาตรการที่น่าสนใจ

การทบทวนวรรณกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการค้นคว้าเกี่ยวกับวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันที่ผลิตในประเทศไทยในด้านคุณสมบัติต่างๆ โดยในการทบทวนคุณสมบัติของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ได้ระบุไว้ของสมาคมทันตแพทย์ของสหรัฐอเมริกาและองค์การมาตรฐานสากล

ระหว่างประเทศ และนำเสนอคุณสมบัติอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในสมาคมทันตแพทย์ของสหรัฐอเมริกาและองค์การมาตรฐานสากลระหว่างประเทศแต่มีผู้ทำการศึกษาเพิ่มเติมโดยได้เปรียบเทียบกับวัสดุนำเข้าจากต่างประเทศ โดยศึกษาย้อนหลังไปถึงปี 2534-2558 เนื่องจากก่อนหน้านี้ได้มีการทบทวนเรื่องสถานการณ์ด้านทันตวัสดุในประเทศไทยก่อนแล้ว⁶ วิธีการรวบรวมเอกสารวิชาการทางทันตแพทยศาสตร์ในประเทศไทยที่มีการศึกษาเรื่องนี้ จากการค้นคว้าด้วยมือ (Hand Searching) จากวารสารทางทันตแพทยศาสตร์ 5 รายการ ในการศึกษาครั้งนี้คือ วารสารทันตแพทยศาสตร์ (Journal of Thai Dental Association) วารสารทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen University Dental Journal) เชียงใหม่ทันตแพทยสาร (Chiang Mai Dental Journal) วารสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล (Mahidol Dental Journal) วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University Dental Journal) และการค้นคว้าทาง Electronic ในฐานข้อมูล pubmed ด้วยคำสำคัญ dental sealant material and Thailand

ชนิดของวัสดุเรซินสำหรับเคลือบหลุมร่องฟันที่ผลิตในประเทศไทย

วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันชนิดเรซินที่มีจำหน่ายในประเทศไทยมีหลายชนิดและแบ่งได้ดังนี้⁷ แบ่งตามปฏิกิริยาการแข็งตัว (Polymerization)

ได้เป็นชนิดเกิดปฏิกิริยาด้วยสารเคมี (Chemical cured) และชนิดเกิดปฏิกิริยาด้วยแสง (Light cured) แบ่งตามการใส่วัสดุอัดแทรกได้เป็นชนิดที่มีวัสดุอัดแทรก (filled sealant) ในปริมาณ 15-50% และชนิดที่ไม่มีวัสดุอัดแทรก (Unfilled sealant) แบ่งตามสีได้เป็นชนิดที่ไม่มีสี (clear sealant) และชนิดที่มีสี (Unclear sealant) และแบ่งตามการมีฟลูออไรด์เป็นองค์ประกอบได้เป็นวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันชนิดที่สามารถปลดปล่อยฟลูออไรด์ (Fluoride releasing sealant) และชนิดที่ไม่สามารถปลดปล่อยฟลูออไรด์ (Non Fluoride releasing sealant) โดยวัสดุที่ผลิตในประเทศไทยจากการทบทวนวรรณกรรมพบสองแหล่งผลิต เป็นวัสดุชนิดเรซินเกิดปฏิกิริยาด้วยแสง มีวัสดุอัดแทรก มีทั้งที่มีสีและไม่มีสี สำหรับรายละเอียดที่นำเสนอในการทบทวนวรรณกรรมครั้งนี้คือ การทดสอบคุณสมบัติต่างๆของวัสดุที่ผลิตในประเทศไทยเทียบกับมาตรฐานสากลและเทียบเคียงกับวัสดุที่นิยมใช้และนำเข้าจากต่างประเทศ

ส่วนประกอบที่สำคัญของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน ได้แก่

1) Principle monomer มีคุณสมบัติลดการหดตัวของวัสดุเมื่อเกิดปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชัน (Polymerization) ที่นิยมใส่ในสารเคลือบหลุมร่องฟัน ได้แก่ Bis-GMA หรือ UDMA

2) Low molecular weight monomer มีหน้าที่ลดความหนืดของโมโนเมอร์หลักทำให้ง่าย

ต่อการใช้งาน ได้แก่ Triethylglycol dimethacrylate หรือ TEGDMA

3) **Initiators and catalysts** กระตุ้นให้เกิดอนุมูลอิสระเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชันทำให้วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันเกิดการแข็งตัว

ข้อมูลจากสำนักทันตสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข (2546)¹⁰ พบว่าในปัจจุบันวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันส่วนใหญ่ที่ใช้อยู่ในประเทศไทยเป็นวัสดุที่นำเข้าจากต่างประเทศและจากข้อมูลของบริษัทผู้นำเข้าพบว่ามีการใช้งานประมาณ 1,700 มิลลิลิตรต่อเดือน ดังนั้นถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายและเวลาที่ใช้ในการรักษาจะน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกรอุดฟัน แต่ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อซี่ในการเคลือบหลุมร่องฟันในประเทศไทยยังสูงเนื่องจากต้นทุนและปริมาณของการนำเข้ายังคงสูงอยู่ดังนั้น จึงมีความจำเป็นในการพัฒนาและผลิตวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันขึ้นมาใช้เองเพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศ⁹⁻¹¹

คุณสมบัติพื้นฐานของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน

ก่อนที่จะนำวัสดุที่ผลิตขึ้นมาใหม่ไปใช้ทางคลินิกจำเป็นต้องมีการศึกษาคุณสมบัติพื้นฐานต่างๆที่จำเป็นทั้งทางกายภาพ ชีวภาพ และคุณสมบัติเชิงกลให้ใกล้เคียงกับวัสดุที่นำเข้าและผ่านเกณฑ์มาตรฐานขององค์การมาตรฐานสากลระหว่างประเทศที่ 6874 (ISO 6874, 1988) (International Organization for Standardization

Ref. No 6874 Dentistry pit and fissure sealant)¹² ปี 1988 ได้แก่ ความลึกที่แสงผ่านได้ (depth of cured) ความหนาของชั้นเรซินบริเวณผิวที่ไม่เกิดปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ (oxygen inhibition layer) และเกณฑ์มาตรฐานของสมาคมทันตแพทย์สหรัฐอเมริกา ข้อที่ 39 (ADA, 2002) (American dental association No 39 for pit and fissure sealant)¹³ ได้แก่ ระยะเวลาทำงาน (working time) ระยะเวลาก่อตัว (setting time) ระยะเวลาการเกิดปฏิกิริยาโพลีเมอร์ (curing time) ความลึกที่แสงผ่านได้ (depth of cure) และ ความหนาของชั้นเรซินบริเวณผิวที่ไม่เกิดปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ (oxygen inhibition layer)

นอกจากนี้ในทางคลินิกเนื่องจากวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันนั้นไม่สามารถหลีกเลี่ยงแรงกระแทกจากการรับประทานอาหารได้ ดังนั้นจึงควรนำคุณสมบัติของวัสดุบูรณะฟันชนิดเรซินเข้ามาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาด้วย ได้แก่ การทดสอบความแข็งแรงดึงในแนวเส้นผ่านศูนย์กลาง (diametric tensile strength) ของมาตรฐานของสมาคมทันตแพทย์สหรัฐอเมริกา ข้อที่ 27 (Council on Dental Materials and Devices, 1977) (American Dental Association No 27 for Direct Filling Resin)¹⁴ และเกณฑ์มาตรฐานขององค์การมาตรฐานสากลระหว่างประเทศที่ 4049 (ISO 4049, 2009) (International Organization for Standardization Ref. No 4049

Dentistry polymer based restorative material) ปี 2009¹⁵ ประกอบด้วย

ความลึกของการปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ (Depth of cured) ความแข็งแรงต่อการโค้งงอ (Flexural strength) คุณสมบัติการดูดน้ำ (Water sorption) และคุณสมบัติการละลายน้ำ (Water solubility)

วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันชนิดเรซินที่มีในประเทศไทย

จากการรวบรวมเอกสารวิชาการพบว่า วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันที่มีการศึกษาคุณสมบัติต่างๆและมีจำหน่ายในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 จนถึงปัจจุบันพบว่ามีทั้งหมด 14 ชนิด โดยเป็นชนิดที่ผลิตขึ้นใช้ภายในประเทศ 2 ชนิด และเป็นชนิดนำเข้า 12 ชนิดดังตารางที่ 1 ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมพบการศึกษาเรื่องวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันที่ผลิตในประเทศไทยในปี 2542 และวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันที่ประเทศไทยผลิตใช้มีอยู่ 2 ชนิดได้แก่ เด็นท์การ์ดและพีริโวแคร์ โดยเด็นท์การ์ดผลิตโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (National Metal and Materials Technology Center-MTEC) ซึ่งมีทั้งชนิดใสและและชนิดมีสี โดยถ้าเป็นชนิดขุนจะมีปริมาณวัสดุอัดแทรกมากกว่าชนิดใส 2 เท่า อย่างไรก็ตามในภาพรวมเด็นท์การ์ดมีวัสดุอัดแทรกน้อยมาก จนสามารถจัดอยู่ในกลุ่มที่ไม่มีวัสดุอัดแทรกได้ ส่วนพีริโวแคร์ผลิตโดยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ มีทั้ง

ชนิดใสและชนิดมีสีเช่นเดียวกัน ไม่ได้ระบุ ปริมาณวัสดุอุดแทรกในการศึกษา

วัสดุที่มีวางจำหน่ายในประเทศไทยที่เป็น วัสดุนำเข้า พบ 9 รายการ มีทั้งประเภทที่ไม่มีวัสดุ อุดแทรก คือ มีวัสดุอุดแทรกปริมาณน้อย หรือไม่มี เลย (Unfilled sealant) คือ Concise, Delton, Teethmate F-1 และพวกที่มีวัสดุอุดแทรก (คือ ปริมาณวัสดุอุดแทรกมากกว่า 15% ในปริมาณ ต่างๆ กัน เช่น Sealite, Helioclear F และ Ultraseal XT plus และมีทั้งชนิดมีสี และชนิดใส นอกจากนี้ วัสดุ Helioclear F และ Ultraseal XT plus และ Teethmate F-1 เป็น วัสดุที่มีฟลูออไรด์อยู่ใน

ส่วนประกอบ โดย 2 ชนิดแรกมีการใส่ฟลูออไรด์ ในรูปของวัสดุอุดแทรก หรือเกลือฟลูออไรด์ ส่วน Teethmate F-1 อยู่ในรูปของอินทรีย์ฟลูออไรด์ วัสดุเหล่านี้ อาจมีการปลดปล่อยฟลูออไรด์ได้ ใน ระดับต่างๆ กัน สำหรับวัสดุ Teethmate F-1 มี ส่วนผสมเป็นไฮโดรฟิลิกเรซิน (hydrophilic resin) คือ hydroxy ethylmethacrylate หรือ HEMA และ 10 - methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphoate หรือ MDP ซึ่งแตกต่างจาก วัสดุเคลือบ หลุมร่องฟันโดยทั่วไป ที่จะมีส่วนประกอบ ทั้งหมด เป็นไฮโดรโฟบิกเรซิน (hydrophobic resin)

ตารางที่ 1 วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันที่มีการทดสอบและวางจำหน่ายในประเทศไทย^{6, 16-19}

Table 1 Dental sealant material included in the studies and sale in Thailand

Material	Composition	Filler Content	Manufacturer
1.Dentguard ® (Clear)	1. Bisphenol A diglycidylether 2. Triethyleneglycol dimethacrylate 3. Urethane dimethacrylate 4. Colloidal silica	2-3%	MTEC, Thailand
2.Dentguard ® (Tint)	1. Bisphenol A diglycidylether 2. Triethyleneglycol dimethacrylate 3. Urethane dimethacrylate 4. Colloidal silica 5. Titanium dioxide	4-5%	MTEC, Thailand
3.PrevoCare ® (Clear)	1. Bisphenol A diglycidylether 2. Triethlenglycol dimethacrylate 3. Camphorquinone	N/A	Dent-Chula

	4. Dimethyl aminoethyl methacrylate		
4.PrevoCare ® (Tint)	1. Bisphenol A diglycidylether 2. Triethlenglycol dimethacrylate 3. Camphorquinone 4. Dimethyl aminoethyl methacrylate 5. Titanium dioxide (Tint)	N/A	Dent-Chula
5. Clinpro ®	1. Biphenol A diglycidylether dimethacrylate 2. Triethylene glycol dimethacrylate 3. Ethyl 4-(dimethylamino) benzoate 4. Diphenyliodonium hexafluorophosphate 5. DL-Camphorquinone 6. Buthylated hydroxytoulene 7. dichorodimethylsilane reaction product with silica 8. Tetrabutylammonium tetrafluoroborate 9. Titanium dioxide 10. Rose bengal sodium	N/A	3M ESPA USA
6. Concise ®	1. Triethylene glycol dimethacrylate 2. Biphenol A diglycidylether dimethacrylate 3. Dimethacrylate 4. Benzoyl peroxide 5. Tertialry amine of demethylparatoluidine 6. Silica 7. Titanium dioxide 8. Stable iron oxides	5-10%	3M ESPA USA
7.Delton ®	1. Aromatic and aliphatic dimethacrylate 2. Ethyl- <i>p</i> -dimethyl-aminobenzoate 3. Light activator	-	Densply USA
8. Sealite ®	1. Bisphenol A diglycidylether 2. Triethyleneglycol Dimethacrylate	40%	Kerr Manufacturing USA

9. Teetehmate F-1 ®	1. Triethlenglycol dimethacrylate 2 Hydrophobic dimethacrylate 3 2-Hydroxyethyl methacrylate 4. 10-methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphae 5. Methacryloyl fluoride-methacralate copolymer 6. Di-Camphorquinone	-	Kuraray Co., Japan
10.Helioseal F ®	1. Isopropylidenebis Propylmethacrylate 2. Trimethylhexamethylen bis dimethacralate 3. fluorosilicare glass 4. Highly dispersed silicon dioxide 5. Silinized Pigments 6.initiating agents	40%	Vivadent Product Liechtenstein
11.Helioseal ® (clear)	1. Biphenol A diglycidylether dimethacrylate 2. Triethlenglycol dimethacrylate 3. Mequinol	-	Vivadent Product Liechtenstein
12.UltraSeal XT plus ®	1.Bis-BMA visible light polymerized resin with fluoride	60%	Ultradent Products USA
13.Super bond C&B ®	4-methacryloxyethyl trimellitate anhydride in methyl methacrylate initiated by tri-n-butyl borane (4-META/MAA-TBB resin)	-	Sun Medical Japan
14. Aegis ®	1.Mono and dimetha acrylate resin 2.Amorphous calcium phosphate	N/A	Bosworth Illinos USA

คุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันที่ผลิตในประเทศไทย

จากตารางที่ 2 จากการทบทวนพบว่าวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันที่ผลิตในประเทศไทยมีคุณสมบัติส่วนใหญ่ใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานขององค์การมาตรฐานสากลระหว่างประเทศและ

มาตรฐานของสมาคมทันตแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกา ยกเว้นคุณสมบัติ การดูดซึมน้ำ (Water-sorption) ของวัสดุที่เกินกว่าค่าขององค์การมาตรฐานสากลระหว่างประเทศที่กำหนดเอาไว้^{6, 16-18} อย่างไรก็ตามมีคุณสมบัติบางประการที่ไม่มีข้อมูลการศึกษาได้แก่ ระยะเวลาทำงาน ระยะเวลาก่อตัวความไวต่อแสงล้อมรอบ

(sensitivity to ambient light) และ ความแข็งแรง

ต่อการโค้งงอ

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันที่ผลิตภายในประเทศกับมาตรฐานสากลระหว่างประเทศและมาตรฐานของสมาคมทันตแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกา^{6, 11-14, 16}

Table 2 Physical property of Thai dental sealants versus ISO standard and ADA standard

Property	ISO 6874 pit and fissure sealant	ISO 4049 Polymer based Restorative material	ADA no 39 Pit and fissure sealant	ADA no 27 Direct filling Resin	Dentguard	Prevocare
1.working time	45 second*	N/A	45 second*	N/A	N/A	N/A
2.setting time	5 minutes* 60 seconds**	N/A	30 seconds to 3 minutes	N/A	N/A	N/A
3. depth of cure (mm)	> 1.5	> 1.5	> 0.75	N/A	3.24-6	4.22-4.36
4. uncured film thickness (µm)	< 100	N/A	< 100	N/A	18.3-22.2	7.7-11.36
5.sensitivity to ambient light (second)	25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6. curing time	N/A	N/A	< 60 second**	N/A	60 seconds**	20 seconds**
7. flexural strength (mpa)	N/A	80	N/A	N/A	N/A	N/A
8. water solubility (µg/mm³)	N/A	< 7.5	N/A	N/A	22-29	3.92-6.56
9. water sorption (µg/mm³)	N/A	< 40	N/A	N/A	143-168	45.39- 50.87
10. tensile strength	N/A	N/A	N/A	N/A	50.524±5.185	N/A

* type I sealant คือวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันชนิดแข็งตัวด้วยตัวเอง (Self cured)

**type II sealant คือวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันชนิดแข็งตัวด้วยแสง (Light cured)

จากตารางที่ 3 พบว่าคุณสมบัติอื่นๆที่นอกเหนือจากมาตรฐานสากลระหว่างประเทศและมาตรฐานของสมาคมทันตแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกา ได้แก่ แรงยึดแนวเฉือน ความเป็นพิษของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน ปริมาณการเกิดโพลิเมอร์เซชันของวัสดุ การรั่วซึมตามขอบของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน ความเป็นพิษต่อเซลล์เพาะเลี้ยงและการเข้ากันได้ต่อเนื้อเยื่อ การศึกษาการยึดอยู่ของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันจากการ

ติดตามผลเมื่อเวลาผ่านไป6เดือน และการสึกของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน โดยทำการศึกษาเปรียบเทียบกับวัสดุที่นำเข้าสู่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นยี่ห้อเคลตัน(เป็นตัวแทนเปรียบเทียบกับของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันชนิดใสที่ผลิตในประเทศไทย) และคอนไซส์(เป็นตัวแทนเปรียบเทียบกับวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันชนิดขุ่นที่ผลิตในประเทศไทย) พบว่าส่วนใหญ่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน

ตารางที่ 3 แสดงการศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติอื่นๆของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันที่ผลิตขึ้นใช้ในประเทศไทยกับวัสดุนำเข้า

Table 3 Studies of other properties between Thai dental sealants versus imported dental sealant

ผู้เขียนชื่อแรก / ปี	คุณสมบัติ	Thai dental sealant product	Imported dental sealant
เรวดี ทศบวร 2542 ²⁰	1.แรงยึดแนวเฉือน (เมกกะพาสกาล)	Dentguard 14.02 ± 5.29	Concise 15.83 ± 3.43
มาลินี ประสิทธิ์ศิลป์ 2542 ²¹	2.ความเป็นพิษของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน (ค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณที่เซลล์ถูกทำลาย mm)	Dentguard (clear) 9.93 ± 1.87	Delton 11.29 ± 1.36
		Dentguard (Tinted) 7.75 ± 1.08	Concise 8.21 ± 1.39
มาลินี ประสิทธิ์ศิลป์ 2542 ²²	3.ปริมาณการเกิดปฏิกิริยาโพลิเมอร์เซชันของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน (ร้อยละ)	Dentguard 85-90%	Six types of dental sealant* 77-90%
กมลพร นานก รังสรรค์ 2543 ²³	4.การรั่วซึมบริเวณขอบของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน (ร้อยละของชิ้นงานที่ไม่เกิดรอยรั่วซึม)	Dentguard (clear) 71.43	Delton 56.67
		Dentguard (Tinted) 63.33	Concise 57.14
	5.ความเป็นพิษต่อเซลล์เพาะเลี้ยงและการเข้ากันได้กับเนื้อเยื่อ	Prevocare	Concise

อนุชาติ ศรีจันบาล 2547 ²⁴	ร้อยละของเซลที่มีชีวิต(สัมผัสโดยตรง)	96.74±1.78	94.14±3.67
	ร้อยละของเซลที่มีชีวิต(สัมผัสโดยอ้อม)	99.26±1.48	98.39±13.48
สุภาภรณ์ จงวิศาล 2547 ²⁵	6.การศึกษาทางคลินิกเมื่อติดตามผล 6 เดือน (ร้อยละของอัตราการใช้ที่อยู่ของสารเคลือบหลุมร่องฟัน)	Prevocare 98.6	Concise 97.8
	7.สีของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันที่ผลิตในประเทศภายหลังการทดสอบการแปรง	Prevocare (clear) 0.0031	Delton 0.0037
วิไลพรรณ เดชาภิมุข กุล 2550 ²⁶	ค่าเฉลี่ยปริมาตรที่ลดลง (mm ³)	Prevocare (Tinted) 0.0028	Concise 0.0034
	ค่าเฉลี่ยความลึกที่ลดลง (µm)	Prevocare (clear) 1.255	Delton 1.477
		Prevocare (Tinted) 1.119	Concise 1.352

*Concise, Delton, Sealite, teethmate, Helioseal, Ultrase

บทสรุป

มาตรฐานวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันที่ผลิตในประเทศไทยส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์องค์การมาตรฐานสากลระหว่างประเทศและมาตรฐานของสมาคมทันตแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกา สำหรับมาตรฐานบางอย่างที่ไม่ผ่าน ได้แก่ การดูดซึมน้ำของ ISO4049 อาจเนื่องมาจากการปรับปรุงมาตรฐานในปี 2009 แต่การศึกษาในประเทศไทยใช้มาตรฐานในปี 2000 จึงเห็นสมควรให้มีศึกษาและพัฒนาต่อไปเพื่อให้ได้มาตรฐานที่ทัดเทียม

และเป็นที่ยอมรับจากนานาชาติส่วนคุณสมบัติอื่นๆที่นอกเหนือจากมาตรฐานสากลระหว่างประเทศและมาตรฐานของสมาคมทันตแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกาคำหนด พบว่าส่วนใหญ่มีมาตรฐานใกล้เคียงกับวัสดุนำเข้า อย่างไรก็ตามยังมีคุณสมบัติบางประการที่ยังไม่พบการศึกษา ได้แก่ ระยะเวลาทำงาน ระยะเวลาก่อตัว ความไวต่อแสงล้อมรอบ และ ความแข็งแรงต่อการโค้งงอ นอกจากนี้เมื่อคุณสมบัติต่างๆผ่านมาตรฐานแล้ว ควรมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้

การนำไปทดสอบในการใช้งานจริงในงาน
ภาคสนามเนื่องจากโครงการเคลือบหลุมร่องฟัน
ในประเทศไทยเป็นโครงการลักษณะ public
program ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียการติดอยู่
ของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน⁴

เอกสารอ้างอิง

1. สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข. รายงานผลการ
สำรวจสถานะทันตสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่
ที่ 7 พ.ศ.2555. กรุงเทพมหานคร :
สำนักงานกิจการ โรงพิมพ์ทหารผ่านศึก;
2555.
2. Fiegal RJ. The use of pit and fissure
sealants. *Pediatr Dent* 2002;24: 415-22.
3. Mass E, Eli I, Lev-Dor-Samovici B.
Continuous effect of pit and fissure
sealing on *S. mutans* presence in situ.
Pediatr Dent 1999;21: 164-2.
4. Tianviwat S. Comparative School Dental
Sealant Program to Alleviate Dental
Caries Problem: Thai versus
International Perspective. In Virdi MS,
editor. *Emerging trends in oral health
science and dentistry*. 1st ed. Rijeka, In-
tech publication; 2015. p 165-90.
Welbury R, Raadal M, Lygidakis NA.
EAPD guidelines for the use of pit and
fissure sealants. *Eur J Paediatr
Dent*. 2004;5: 179-84.
5. Tianviwat S, Chongsuvivatwong V,
Birch S Estimating unit costs for dental
service delivery in institutional and
community-based settings in southern
Thailand. *Asia Pac J Public Health*. 2009;
21: 84-93.
6. สิทธิชัย ขุนแก้ว ประทีป พันธุมวณิช
ยุพิน ส่งไพศาล ชลธชา ห้านิรัตติชัย.
สุขภาพช่องปากของประเทศไทยไทยการ
วิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศ.
กรุงเทพมหานคร:บริษัทด้านสุขภาพกา
รพิมพ์ จำกัด; 2540.
7. Welbury R, Raadal m, Lygidakis NA.
EAPD guidelines for the use of pit and
fissure sealants. *Eur J Paediatr Dent*.
2004;5:179-84.
8. กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข. แนวทางการใช้
และการเลือกใช้วัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน
ชนิดเรซิน. กรุงเทพมหานคร: สำนักงาน
กิจการ โรงพิมพ์ทหารผ่านศึก; 2546.
9. Dennison JB, Straffon LH, Corpron RE,
Charbeneau GT: A Clinical Comparison
of Sealant and Amalgam in the
Treatment of Pits and Fissure. Part2:
Clinical Application and Maintenance

- During an 18-month. Period. *Pediatr. Dent.* 1980; 176-83.
10. Simonsen RJ. Retention and effectiveness of a single application of white sealant after 10 years. *J. Am.Dent. Assoc* 1987;115: 31-6.
11. สลิลลา สมรรถเวช. ต้นทุนและรายรับต่อครั้งในโรงพยาบาลทันตราชยจังหวัดเชียงใหม่ [วิทยานิพนธ์วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต] เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2545.
12. ISO 6874. Dental resin-based pit and fissure sealants 1988.
13. No authors name. Pit and fissure sealant sealants. *JADA* 2002;133:1274-75.
14. Council on Dental Materials and Devices. New American Dental Association Specification No. 27 for direct filling resins. *J Am Dent Assoc* 1977;94:1191-94
15. ISO 4049. Polymer Base Restorative Material . 2009
16. สมฤทัย ชรรณยานนท์ มาลินี ประสิทธิ์ศิลป์ ชลธิชา ห้านิรัตติชัย. การเปรียบเทียบสมบัติต่างๆ ของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยกับวัสดุนำเข้า. *ว. ทันต* 2551;58:410-22.
17. สุจิต พูลทอง อนุชาติ ศรีจันบาล มารศรี อุษชิน ประสิทธิ์ ภาวสันต์ สุภาภรณ์ จงวิศาล ดารณี ดัชนีไพโรจน์. การพัฒนาวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันเพื่อนำไปสู่การผลิตสำหรับใช้ในประเทศ 1:คุณสมบัติทางกายภาพ. *ว. ทันต* 2547;54:141-8.
18. ธิดารัตน์ อังวรารวงค์ ไรวดา อินทรักษา สุพิชญา ศรีสันติสุข อรรจุมมา อังวรารวงค์. การเปรียบเทียบกำลังยึดติดแบบเฉือนระหว่างสารผนึกหลุมร่องฟันชนิดไม่มีฟลูออไรด์ ชนิดมีฟลูออไรด์ และชนิดที่มีอะมอร์ฟัสแคลเซียมฟอสเฟต. *J Dent Assoc Thai* 2013;63.
19. ประภาศรี วิรัตน์พงษ์ กัดเค้า วงษ์สุวรรณฤดี สุราฤทธิ. การประเมินระดับการรั่วซึมของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันที่ปลดปล่อยฟลูออไรด์ได้ทั้ง 2 ชนิด. *ว ทันตมหิดล*.2552
20. เรวดี ทศบวร แพรวพัชร ปัจฉิมสวัสดิ์ ศิริรักษ์ นครชัย มาลินี ประสิทธิ์ศิลป์ ชลธิชา ห้านิรัตติชัย. การเปรียบเทียบกำลังแรงยึดแนวเฉือนของสารซีแลนท์ที่ผลิตในประเทศกับที่นำเข้าจากต่างประเทศ. *ว ทันต* 2542;49:1-9.
21. มาลินี ประสิทธิ์ศิลป์ ชลธิชา ห้านิรัตติชัย, สมฤทัย ชรรณยานนท์.การประเมินความเป็นพิษของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันที่

- ผลิตขึ้นในประเทศเทียบกับวัสดุนำเข้า 2 ชนิด. ว ทันต 2542;49:21-7.
22. มาลินี ประสิทธิ์ศิลป์ ชลธชา ห่านิรัตติชัย, สมฤทัย ชรรณษานนท์. ปริมาณการเกิดปฏิกิริยาโพลีเมอร์เซชันของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันที่ผลิตขึ้นในประเทศเปรียบเทียบกับวัสดุทางการค้า. ว ทันต 2542;49:145-52.
23. กมนพร นานะกรังสรรค์ สรินภรณ์ โตรัตน์ บุญชัย เซาว์นไกลวงศ์ มาลินี ประสิทธิ์ศิลป์. การเปรียบเทียบรอยร้าวซึมบริเวณขอบของวัสดุเคลือบร่องฟันที่ผลิตในประเทศเทียบกับวัสดุนำเข้า. ว ทันต 2543;50:475-81.
24. อนุชาติ ศรีจันบาล ประสิทธิ์ ภูวสันต์ สุจิต พูลทอง มารศรี อุชชิน สุภาภรณ์ จงวิศาล คารณิ คณิตไพโรจน์. การพัฒนาวัสดุเคลือบร่องฟันสำหรับใช้ในประเทศ 2: ความเป็นพิษต่อเซลล์เพาะเลี้ยงและการเข้ากันได้กับเนื้อเยื่อในสัตว์ทดลอง. ว ทันต 2547;54:149-55.
25. สุภาภรณ์ จงวิศาล มนต์ชัย ชालา ประวรรตน์ วรพรรณ พึ่งรักษาเกียรติ สุจิต พูลทอง, คารณิ คณิตไพโรจน์. การพัฒนาวัสดุเคลือบร่องฟันสำหรับใช้ในประเทศไทย 4: การศึกษาทางคลินิกเมื่อติดตามผล 6 เดือน. ว ทันต 2547;54:224-34.
26. วิไลพรรณ เดชาภิมุขกุล. การสึกของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันที่ผลิตในประเทศภายหลังทดสอบการแปรง [[วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต]. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.

ผู้รับผิดชอบบทความ

ศุภัญญา เขียววิวัฒน์

ภาควิชาทันตกรรมป้องกันและสถานวิจัยโรคที่พบบ่อยในช่องปากและวิทยาการระบาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.หาดใหญ่ จ สงขลา 90110

อีเมลล์: stianviwat@gmail.com

โทรศัพท์/โทรสาร 074-429875

e-mail: stianviwat@gmail.com

Dental sealant material produced in Thailand

Chawagit Thapornatanawat* Sukanya Tianviwat**

Abstract

This article aims to review properties of dental sealants which produced in Thailand and compare their properties to the standards of International Organization for Standardization (ISO) and American Dental Association (ADA). Other properties of Thai dental sealant compared to imported dental sealants which were studied are also included. This study based on electronic-based searching and hand searching of dentistry faculties' journals published during 1991-2014. The first Thai dental sealant was published in 1999 and two brands of Thai dental sealant products were reported; Dentguard and Prevocare. Most of their properties pass the ISO and ADA standards except water absorption. Other properties of Thai dental sealants are similar to imported dental sealants.

Keywords: Dental sealant, Thailand, Property, Dentguard®, PrevoCare®

*Bang Pa In Hospital, Bang Pa In, Phra Nakhon Si Ayutthaya, 13160

**Department of Preventive Dentistry and Common Oral Diseases and Epidemiology Research Center, Faculty of Dentistry, Prince of Songkla University, Songkhla, 90